



DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco
Presentación	Saco de 40 kg
Espesor mínimo	0.3 cm
Espesor máximo	4 cm
Proporción de agua en la mezcla	8 a 10 litros de agua
Fraguado inicial	20 min
Tiempo de secado	30 min
Densidad aparente	1 314,37 kg/m³
Conductividad térmica	0,1748 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua	0,325 ng/Pa·s·m
Adsorción a la humedad	3,34 % peso 4,59 % volumen
Absorción de agua	26,23 % peso

+ Rendimiento + Protección
 + Durabilidad + Calidad

MAY-PRO Estuco Blanco, es un recubrimiento en polvo compuesto por cemento blanco portland, cargas minerales, y aditivos químicos, fácil de trabajar. Ideal para dar acabados y texturas finales.

SUPERFICIES DE COLOCACIÓN

Muros de block.
Revoques de cemento.
Aplanado de cemento-cal.
Placas de cemento, concreto, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Para uso en interiores y exteriores.
Listo para usarse, sólo hay que agregar agua.
Mayor velocidad en la construcción.

RENDIMIENTO POR BULTO

Un saco de 40kg de producto mezclado con agua necesaria resulta en 24 litros, lo que en una superficie idealmente plana puede rendir 8 m² con un mínimo de 3mm de espesor, el rendimiento cambia dependiendo de las condiciones del área de aplicación.



CERTIFICADO:
NOM-018-ENER-2011

MEZCLADO

1. En una artesa de plástico, adicionar de 8 a 9lts por cada saco de 40 Kg de **MAY-PRO Estuco Blanco**.
2. Agregar gradualmente **MAY-PRO Estuco blanco** al agua.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla durante 5 min, posteriormente mezclar nuevamente y aplicar.
5. El mezclado puede ser manual/mecánico.

APLICACIÓN

La superficie del muro deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia a la superficie. Para evitar fisuras por contracción, se recomienda humectar la superficie del muro antes de aplicar **MAY-PRO Estuco blanco**, si la superficie es muy absorbente, lisa o de difícil adherencia aplique sellador previamente. Aplique la pasta utilizando una llana lisa, distribuya la mezcla sobre el muro de forma homogénea con suficiente presión para asegurar un buen contacto. Si se requiere, se puede aplicar una segunda capa de **MAY-PRO Estuco Blanco**, cuando la capa base haya empezado a fraguar y se sienta la superficie húmeda al tacto. Para el terminado este se logra al frotar la superficie en movimientos circulares con una llana de madera o esponja dura ligeramente húmeda, puede utilizar esponja, rodillo, cepillo, o llana acrílica de acuerdo al acabado deseado. No utilizar exceso de agua para no alterar sus propiedades del **MAY-PRO Estuco Blanco**.